

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
**LINODUR 4mm / GERFLOR ΓΑΛΛΙΑΣ**



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			<b>DLW LINOLEUM LINODUR 4mm</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	-	-	LINOLEUM
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	EN ISO 24346	mm	4.00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	-	-	Ύφανση από γιούτα
ΠΛΑΤΟΣ/ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	EN ISO 24341	cm/lm	200 / 20-31
ΒΑΡΟΣ	EN ISO 23997	gr/m <sup>2</sup>	4700
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	EN ISO 24011	-	OK
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	EN ISO 10874	class	23 / 34 / 43
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	EN 13 501-1	class	Cfl-s1
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ	DIN 51130 – BGR 181	class	R9
ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΓΥΜΝΟ ΠΟΔΙ	DIN 51097	class	A
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΧΗ	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	EN ISO 717-2	dB	6dB
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	EN ISO 105 – B02	degree	≥ 6
ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΑΦΗΣ	VDE 0100	kOhm	>200
ΣΤΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	EN 1815	kV	≈ 2
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (τύπος W)	ISO 4918	-	OK
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	EN 12667	Sqm,K/W	0.023
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	-	-	LPX
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ	EN ISO 26987	-	OK
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (E. coli –S. aureus –MRSA) *	EN ISO 22196	-	> 99,99% εμποδίζει την ανάπτυξη μετά από 24 ώρες
CE MARKING	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	

