ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

GRABOSPORT VARIUSE / GRABOPLAST ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			**GRABOSPORT VARIUSE**
	STANDARD	**ΜΟΝΑΔΑ**	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	**X PUR -** επιφάνεια ανθεκτική στην τριβή		
ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	Συνδυασμένο σύστημα αφρού κλειστής κυψέλης		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	EN ISO 24346	mm	6,20
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 24340	mm	2,00
ΒΑΡΟΣ	EN ISO 23997	gr / m²	4250
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	EN ISO 24341	lm	20 ±10%
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ	EN ISO 24341	m	2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	EN 14904 *(Αθλητικό δάπεδο εσωτερικού χώρου από βινύλιο)* Κατηγορίας **P1**		
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ	EN 1517	N / m	≥ 8
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ	EN 13501	-	Cfl-s1
ΤΡΙΒΗ	EN 13036-4	-	80 - 110
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ	EN 14808	%	≥ 25 (P1)
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	EN 14809	mm	≤ 2
ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ	EN 12235	%	98
ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΑΔΑ	EN 2813	%	< 30
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	EN ISO 23999	%	± 0,2
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΟΧΗΣ	EN 1516	mm	< 0.5
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ	EN 1569	N	1500
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	ISO 105 B02	-	6
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ	EN ISO 26987	-	Καμμία αλλαγή
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250