ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

GYMFIT 65 / GRABOPLAST ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			**GYMFIT 65**
	STANDARD	**ΜΟΝΑΔΑ**	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	**X PUR -** επιφάνεια ανθεκτική στην τριβή		
ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	Αφρός PVC κλειστής κυψέλης		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	EN ISO 24346	mm	6,50
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 24340	mm	0,70
ΒΑΡΟΣ	EN ISO 23997	gr / m²	3600
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	EN ISO 24341	lm	20 ±10%
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ	EN ISO 24341	m	2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ	**EN 651** *(Δάπεδο βινυλίου για αθλητικούς σκοπούς εσωτερικού χώρου)* *Πληροί τις απαιτήσεις του* ***EN 14904*** *περί υποκατασκευών*		
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	EN ISO 717-2	dB	16
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	-	m^2 K/W	0,05
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ	EN 13501	-	Cfl-s1
ΤΡΙΒΗ	EN 13036-4	-	80 - 110
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ	EN 14808	%	17
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	EN 14809	mm	0.33
ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ	EN 12235	%	100
ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΑΔΑ	EN 2813	%	< 30
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	EN ISO 23999	%	± 0,2
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΟΧΗΣ	EN 1516	mm	< 0.5
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ	EN 1569	N	1500
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	ISO 105 B02	-	6
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ	EN ISO 26987	-	Καμμία αλλαγή
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250