




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
**TARAFLEX® TENNIS / GERFLOR ΓΑΛΛΙΑΣ**

**Gerflor**  
theflooringgroup

**TARAFLEX®**  
SPORTS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				TARAFLEX® TENNIS
	STANDARD	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	-	-	-	-
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	-	-	-	<b>D-Max</b> <sup>DURABILITY</sup>
ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	-	-	-	<b>CXP</b> <sup>COMFORT</sup> <b>HD</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	EN ISO 24346	-	mm	6.20
ΒΑΡΟΣ	EN ISO 23997	-	gr / m <sup>2</sup>	3800
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	EN ISO 24341	-	lm	24 std
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ	EN ISO 24341	-	m	1,50
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ	EN 14808	≥ 25	%	 P1
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΑΛΑΣ	ITF	-	-	Class 5 (Fast)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΒΗΣ	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ	EN 1517	≥ 8	N / m	≥ 8
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΟΧΗΣ	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ	EN 13501-1	-	-	 Cfl-s1
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΑ (E. coli –S. aureus – MRSA)	ISO 22196	-	-	> 99% εμποδίζει την ανάπτυξη
<b>ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ( DECLARATION OF PERFORMANCE )</b>				
	DOP-005-1013-A			ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΒΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ